

高温胶囊破胶剂KHF014

1. 简介

胍胶及其衍生物等植物胶会严重破坏支撑剂充填层的渗透率。随着聚合物浓度的增加，损害程度也会增加。破胶剂通过降解支撑剂充填层中的浓缩聚合物来降低压裂液的粘度。

KHF014是KHF013的胶囊包裹版本，专用于在高温环境下降解压裂液中的聚合物。

2. 物理性能和主要危害

代号	形态	密度	水溶性	熔点/闪点 (°C)	健康危害	物理危害	pH
KHF014	淡黄色颗粒	1.92-2.12	-	>100	眼睛、皮肤	氧化剂	-

3. 化学性质和应用

KHF014是一种具有特定尺寸的颗粒，通过在KHF013上涂覆（封装）一层防水包裹材料而制成。包裹层能阻止压裂液与破胶剂的接触，因而在压裂液中能加入高浓度的破胶剂，如果没有进行包裹，破胶剂会迅速降低压裂液的粘度。KHF014不会渗漏或流失到地层中，而是留在压裂液中以降解高浓度的聚合物。在压裂作业后，随着储层温度的升高和裂缝的闭合，破胶剂会逐渐释放出来。

KHF014的有效工作温度范围为93-177°C。

KHF014可用于大多数胍胶及其衍生物压裂液体系，如OPTiFrac和EZFrac体系。它与这些体系中的大多数添加剂配伍，但使用时需要特别注意还原剂、酸、盐和其他氧化剂，以确认它们是否可以与之共同使用。

4. 使用

通过使用胶囊包裹技术（例如KHF014），可以将压裂液中KHF013的浓度增加至原来的5倍（高达0.12 wt.%）。

5. 包装储存

KHF014内部采用塑料衬里袋，外部以手提桶的形式包装，每桶净重25公斤。

储存时远离水洼、潮湿或阳光直射等极端环境。KHF014应储存于温度维持在20-25°C的空调库房内。